

ULTRACHEM[®] TORCH S

Lembaran Kedap Air Sistem Bakar

KETERANGAN

Ultrachem[®] Torch S adalah lembaran kedap air berwarna hitam untuk dilapiskan dengan cara dipanaskan hingga meleleh ke permukaan beton agar beton dan strukturnya tidak dapat ditembus air.

Digunakan terutama untuk melindungi struktur beton yang luas seperti atap beton, basement, tangki air, kolam renang, terowongan, dan lainnya.

Untuk area yang sempit dan rumit seperti kamar mandi, penggunaan bahan kedap air dari semen Ultrachem[®] Hyper dapat digunakan sebagai alternatif.

KOMPOSISI

Ultrachem[®] Torch S dibuat dari bitumen yang telah dimodifikasi dengan resin khusus, penstabil dan antioksidan, dan diperkuat dengan serat polyester tidak ditenun (non-woven polyester fabric) 200 gram/m².

KEUNGGULAN

- Tidak terpengaruh cuaca dan suhu, aman digunakan di daerah terbuka.
- Penggunaan serat polyester yang tinggi menambah ketahanan terhadap gaya tarik.
- Cepat dan praktis dalam pemasangannya.
- Ketebalan yang terjamin karena dibuat di pabrik dengan mesin khusus mengurangi resiko ketidakteraturan akibat aplikasi di lapangan.

DATA TEKNIS

Kuat Tarik	
Arah Memanjang	800 N / 5 cm
Arah Melintang	500 N / 5 cm
Elongasi	
Arah Memanjang	30%
Arah Melintang	35%
Ketebalan	
- Torch S3	3 mm
- Torch S4	4 mm
Titik Leleh	150°C
Tipe	APP

APLIKASI

I. PERSIAPAN PERMUKAAN

- Permukaan harus bersih, rata, agak halus (tidak ada tonjolan) dan bebas dari segala jenis kotoran terutama minyak, oli, ataupun curing compound.



- Permukaan dilapisi dahulu oleh primer yang berbahan dasar bitumen seperti Ultrachem[®] Primer Bitument dengan dosis 5 m²/kg tergantung porositas beton.
- Biarkan primer kering 2-4 jam tergantung cuaca.

II. PERALATAN

- Alat pemanas khusus berbentuk batang dengan bukaan seperti kompor di ujungnya.
- Tabung gas dan selang dengan panjang secukupnya.
- Pisau pemotong (Cutter) dan roskam (trowel) untuk membentuk ujung-ujung.

III. PEMASANGAN

Gulungan Ultrachem[®] Torch S dibuka dan digelar tepat di area yang akan dipasangkan waterproofing.



ULTRACHEM[®] TORCH S

Lembaran Kedap Air Sistem Bakar

- Penumpukan lembaran (overlap) untuk penyambungan dilakukan sepanjang 7,5 cm untuk arah melintang dan 10 cm untuk arah memanjang.
- Gulungan kemudian digulung kembali ke salah satu arah dan kemudian mulai dipanaskan dengan menyemburkan api melalui alat pemanas khusus sambil kembali dibuka perlahan-lahan.
- Bagian gulungan yang telah mulai leleh secepatnya dilekatkan ke dasar yang telah dipasang primer dan ditekan beberapa saat (minimal 60 detik).

IV. PERLINDUNGAN

- Ultrachem[®] Torch S yang telah dipasang seharusnya dilindungi oleh lapisan plester minimal 1 cm.
- Untuk hasil yang lebih baik, plesteran ditambahkan dengan polypropylene fiber atau ditambah wire mesh untuk mengurangi keretakan.

KEMASAN

Ultrachem[®] Torch S dikemas dalam bentuk gulungan (roll) dengan panjang 10m dan lebar 1 m.

PENYIMPANAN

Ultrachem[®] Torch S memiliki masa layak pakai paling sedikit 12 bulan, asalkan disimpan tanpa kerusakan di tempat sejuk dan kering.

KESEHATAN DAN KEAMANAN

Ultrachem[®] Torch S tidak berbahaya untuk kulit, hindari dari bahan-bahan yang mudah terbakar. Lihat lembaran keamanan bahan untuk informasi lebih lanjut.